











Scheda tecnica / Technical Data Sheet / Technisches Datenblatt
Linea Unico

SB 159 Ricotta

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

	Resistenza alla flessione Flexural strength Biegezugfestigkeit	9,4 MPa
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme	3,45 M%
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Schleifverschleiss	21 cm ³ /50cm ²
	Resistenza alla compressione Resistance to compression Druckfestigkeit	≥ 60 MPa
	Carico di rottura Breaking load Bruchlast	≥ 3 kN
	Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschwiderstand	Standard R9 Standard R9 Standard R9
	Resistenza al fuoco Fire resistance Brandverhalten	A1 _{fl} non infiammabile A1 _{fl} fire resistant A1 _{fl} nicht brennbar
	Resistenza al gelo Frost resistance Witterungs-Beständig	Classe 2/B Class 2/B Klasse 2/B
	Rapporto di prova Test report Prüfbericht	AG2016058
	Data di prova Test date Prüftag	22/07/2016

Finiture / Finishing / Bearbeitung



levigato / honed / geschliffen



lucido / polished / poliert



spazzolato / brushed / gebürstet



bocciardato / bush-hammered / gestockt

AGGLOTECH SPA

Via Monte S. Viola, 16 – 37142 Verona
Tel. +39 045 551777 – Fax +39 045 8701123
www.agglotech.com – info@agglotech.com

Vertriebsbüro Deutschland

AGGLOTECH DEUTSCHLAND GMBH
Eich 2 – 73479 Ellwangen, Deutschland
Tel. +49 7961 568391 – Fax +49 7961 568392
info@agglotech.de – www.agglotech.de